

DYROTON 6 2745

Rodzaj produktu

Lateksowa farba do ścian wewnętrznych.

Przeznaczenie

Zdobienie podłożo otynkowanych, z płyt gipsowo-kartonowych i betonu, we wnętrzach. Farba jest zalecana do pomieszczeń, w których konieczne jest częste mycie ścian - łazienek, kuchni, przedpokojów itp. Produkt odpowiedni do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej - również placówkach oświatowo - wychowawczych i służby zdrowia, a także zakładach przemysłowych i magazynach, w tym branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

Cechy szczególne

- Doskonale kryjąca (97,6%)
- Tworzy trwałą, odporną na zasady powłokę pozwalającą na wielokrotne mycie ścian bez uszczerbku dla ich wyglądu - zmywalność 1100 cykli
- Przepuszcza parę wodną - 212 g/m² x 24h (wg PN minimum 40 g/m² x 24h)
- Nie żółknie, odporna na starzenie się: 4 - 5 (wg PN minimum 3)
- Doskonale biała - 85 (wg PN minimum 75)

Kolor

800 - Biały

Bazy: 10, 20, 30, 40, 50 umożliwiające barwienie na dowolny kolor.

**SYSTEM DOBORU
KOLORÓW DYRUP**

Dane techniczne

Spoivo

Kopolimer octanu winylu i etylenu (EVA).

Pigmenty

Dwutlenek tytanu.

Organiczne i nieorganiczne.

Połysk

Matowy: 2,5 - 6 przy kącie 60°

Czas schnięcia (temp. 20°C, wilg. 60%)

Pyłosuchość po ok. 1 godz.

Nakładanie drugiej warstwy po ok. 2 godz.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm ³)	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (E1, 20°C)	Zapach
Woda	ok. 1,4	ok. 49	ok. 10 m ² /l	55-60	Nieznaczny

Sposób użycia

- Przed użyciem starannie wymieszać. Po użyciu, pojemnik dokładnie zamknąć.
- Słabo przylegające warstwy starej farby należy usunąć.
- Odpowiednim środkiem grzybobójczym usunąć pleśń i grzyby.
- Brud i tłuszcz, jak również podłoża kredujące zmyć wodą i mydłem.
- Podłoża, które mogą powodować przebarwienia (np. z nikotyny) na farbie nawierzchniowej, należy uszczelnić farbą podkładową BONDEX UNIVERSAL PRIMER.
- Na podłoża lekko kredujące można zastosować podkład BONDEX PRIMER lub BONDEX PODKŁAD GRUNTUJĄCY.
- Przed malowaniem powierzchnia musi być czysta, sucha i zdrowa.
- Nakładać 1-2 warstwy.
- Nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub wilgotności względnej przekraczającej 80%.

Rozcieńczenie

Pierwszą warstwę można rozcieńczyć wodą maksymalnie w 10%. Drugą warstwę nakładać farbą nie rozcieńczoną.

Czyszczenie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po użyciu.

Trwałość

3 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać i transportować w temp. powyżej 5°C.

Produkt posiada atest PZH

Wyrób zgodny z normą: PN-C-81914:2002

Współczynnik odbicia światła

PN-ISO 7724/1-3 Farby i Lakiery. Kolorymetria

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu (kat.a, pkt.1): 75 g/l (2007) 30 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 1 g/l LZO.



2745 biała	0,75 l	2,5 l	5 l	10 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	3	1	1	1
bazy 10-50	0,75 l*	2,25 l	4,5 l**	9 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	3	1	1	1

* Bazy 10-20

** Bazy 10-30