



ROLTYNK 070

Mineralny tynk dekoracyjny

Parametry:	Zaprawa na bazie cementu do ręcznego wykonywania dekoracyjnej, cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej W zależności od użytych narzędzi możliwe jest różne modelowanie tynku i uzyskanie różnych, oryginalnych faktur. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Cechy produktu:	Wodoodporny Mrozoodporny Paroprzepuszczalny Wysoka przyczepność Odporny na UV
Skład:	• Cement portlandzki • Wapno hydratyzowane • Wypełniacze mineralne • Dodatki uszlachetniające • Pigmenty
Sposób użycia:	       
Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste. Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych
Przygotowanie podłoża:	Wszystkie podłoża przed nałożeniem tynku zagruntować środkiem TYNKOLIT-T 330 Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą środka SEPTOBUD 1008. Podłoża bardzo nasiąkliwe, pyłące przed naniesieniem TYNKOLITU-T 330 zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301
Rodzaje podłoża:	Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń: Zagruntować TYNKOLITEM-T 330 Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować TYNKOLITEM-T 330 Tynk gipsowy: Zagruntować TYNKOLITEM-T 330 Płyty gipsowo-kartonowe: Zagruntować TYNKOLITEM-T 330 Betony, żelbet: Zagruntować TYNKOLITEM-T 330
Przygotowanie produktu:	Suchą mieszankę należy zarobić z wodą w proporcji 5,5 l wody na 25kg zaprawy i wymieszać za pomocą mieszadła do uzyskania jednolitej masy. Odstawić na 5 minut i wymieszać ponownie. W celu uniknięcia różnic w odcieniu należy każdą partię tynku przygotowywać dokładnie w taki sam sposób z identyczną ilością wody. Przed nanoszeniem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem.
Sposób użycia:	Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej na odpowiednią grubość zależnie od przyjętego sposobu modelowania i wymaganego efektu. Obrabiać pacą lub innym narzędziem bezpośrednio po nałożeniu tynku. W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem. Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach



ROLTYNK 070

Mineralny tynk dekoracyjny

Uwagi wykonawcze:

Na jednej płaszczyźnie stosować tynki z jednej szarży produkcyjnej.
Daną płaszczyznę wykonywać w sposób ciągły, metodą "mokre na mokre" aby uniknąć widocznych połączeń.
Prace należy odpowiednio zorganizować aby na całej tynkowanej powierzchni przyjęty sposób obróbki był odpowiedni do czasu wysychania tynku i dawał jednolity, wymagany efekt
Pod tynki kolorowe stosować odpowiednio zabarwiony podkład tynkarski.
Tynk po wyschnięciu pokryć jednokrotnie farbą egalizacyjną w odpowiednio dobranym kolorze.

Przechowywanie:

Maksymalnie 12 miesięcy
W miejscach suchych i w nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym.

Parametry techniczne

Zużycie	ok. 1,3 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy zaprawy
Grubość warstwy	2-5mm
Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą	2 godziny (w temperaturze +20°C)
Uziarnienie	≤ 0,5mm

Wskazówki ogólne:

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.
Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.
Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.
Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.