

Sigmalive DS

transparentna lakierobejca na bazie żywic alkidowych

Zakres stosowania Lakierobejca przeznaczona do ochrony i dekoracji powierzchni drewnianych, eksploatowanych na zewnątrz budynków tj. okna, elementy elewacji, balkony, ogrodzenia.

Główne zalety produktu

- bardzo odporna na promieniowanie UV
- stanowi doskonałe zabezpieczenie powierzchni drewna przed wpływami atmosferycznymi
- tworzy elastyczną powłokę
- podkreśla rysunek drewna
- reguluje wilgotność drewna

Kolor Bezbarwny oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color Pro.

Wygląd powłoki Satynowy

Parametry techniczne

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas]		22 500
Gęstość w 23°C [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	0,93
Zawartość części stałych vol. %	PN-EN ISO 3251	52
Zalecana grubość suchej warstwy [µm] na warstwę	PN-EN ISO 2808	35
Pyłosucha w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h]	PN-EN ISO 1517	2
Sucha dotykowo w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h]	PN-EN ISO 1517	3
Następna warstwa w 23 °C i wilg. wzgl. pow. 50% po ok. [h]		16
Temperatura zapłonu [°C]	PN-EN ISO 1523	62

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
www.profesjonalnefarby.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

Sigmalive DS

transparentna lakierobejca na bazie żywic alkidowych

Data ważności Limit zawartości LZO wg dyrektywy UE dla tego produktu (kat. A/e/FR): 400 g/l (2010).
Produkt zawiera max. 400 g/l.
24 miesiące od daty produkcji

Metoda malowania Pędzel, natrysk

Rekomendowane narzędzia Pędzel Płaski 6550, Pędzel Płaski, Pędzel Oval marki DEKORAL GOLD

Malowanie natryskowe:

Urządzenie GRACO	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Inne uwagi
Graco HVLP TURBO FORCE 9,5	0,7	3	-	0%	-

Wydajność Do 15 m² /l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.

Rekomendowana ilość warstw 2

Przygotowanie podłoża Produkt należy nanosić na suche, odtłuszczone i oczyszczone podłoże w 2 warstwach. Surową powierzchnię drewna zagruntować impregnatem Sigmalive VS-X w tym samym kolorze. Stare powłoki w dobrym stanie oczyścić i zmatowić, miejsca zniszczone przetrzeć papierem ściernym i zagruntować Sigmalive VS-X. Powłoki akrylowe, w przypadku drewna zagruntowanego przemysłowymi bejcami stolarskimi, pomalować 1 lub 2 warstwami wykończeniowymi Sigmalive DS, po uprzednim oczyszczeniu i zmatowieniu podłoża.

Malowanie Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć benzyną lakową. Zbyt duża ilość rozcieńczalnika może powodować zacieki i wydłużać czas schnięcia.

Dodatkowe informacje Podczas malowania temperatura podłoża i otoczenia powinny być powyżej +8 °C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 85%. Wilgotność drewna powinna wynosić maksymalnie 16%. Bejca bezbarwna jest najmniej odporna na warunki atmosferyczne, dlatego nie zaleca się używać jej na zewnątrz. Rekomendowana grubość powłoki suchej dla bejc w kolorach jasnych powinna wynosić przynajmniej 85 µm, przy stosowaniu na zewnątrz. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć benzyną lakową lub rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych. Kolor zależy od wielu czynników, między innymi od rodzaju drewna,

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
www.profesjonalnefarby.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.

Sigmallife DS

transparentna lakierobejca na bazie żywic alkidowych

PKWiU	grubości aplikowanej powłoki oraz metody aplikacji, dlatego też przed malowaniem zaleca się przeprowadzenie próby aplikacyjnej na małej powierzchni. 20.30.12.0
Atesty	Posiada atest PZH
Zalecenia BHP i P. Poż	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.sigmacoatings.com.pl
Opakowania	1 L, 2,5 L

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
www.profesjonalnefarby.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.